

SCHRENZ

SPECIFICATION TECHNIQUE

Couverture 100% fibres recyclées

Grammages et laizes:

SCHRENZ Grammage, g/m ²		Laize de la bobine, mm	Diamètre de la bobine	
100	130		intérieur	intérieur
110, 120	170	minimum 500 mm maximum 2.800 mm	100 mm	1.200-1.400 mm
Tolérance ± 4%		Tolérance ± 5 mm		Tolérance ± 50 mm

Sur demande, d'autres grammages peuvent également être produits.

Propriété	Unité de mesure	Méthode d'analyse	Valeurs typiques				
Grammage	g/m²	ISO 536	100 ± 4%	110 ± 4%	120 ± 4%	130 ± 4%	170 ± 4%
Indice d'éclatement	kPa m²/g	ISO 2758	1,6 min 1,4				
Humidité	%	ISO 287	6-9				
Conditions de mesure : humidité relative 50 ± 2%, température 23 ± 1° C, conformément à ISO 187							

Le papier est livré en bobines sans emballage, identification visible par deux étiquettes.

Chaque bobine a un code barre unique imprimé sur l'étiquette.

Cette spécification technique a été validée en **Mars 2015**. Elle est en vigueur jusqu'à sa prochaine révision.