

AMBROLINER 3

SPECIFICATION TECHNIQUE

Papier Testliner 3 en deux couches, 100% fibres recyclées, face supérieure collée

Grammages et laizes:

AMBROLINER 3				
Grammage, g/m ²		Laize de la bobine	Diamètre de la bobine	
			intérieur	extérieur
100, 110	150, 160, 170	minimum 500 mm maximum 2.800 mm	100 mm	1.200-1.400 mm
115, 120	190			
125, 130	200			
135, 140	220			
Tolérance ± 4 %		Tolérance ± 5 mm		Tolérance ± 50 mm

Sur demande, d'autres grammages peuvent également être produits.

Propriété	Unité de mesure	Méthode d'analyse	Valeurs typiques							
Grammage	g/m²	ISO 536	100 ± 4%	110/115 ± 4%	120 ± 4%	125/130 ± 4%	135/140 ± 4%	150 ± 4%	160/170 ± 4%	190/200 ± 4%
Indice d'éclatement	kPa m²/g	ISO 2758	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
		ISO 2759	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indice SCT-CD	N m/g	ISO 9895	15,3	15,3	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Cobb 60 top	g/m²	ISO 535	maximum 40							
Humidité	%	ISO 287	6 - 9							
Conditions de mesure : humidité relative 50 ± 2%, température 23 ± 1°C, conformément à ISO 187										

Propriété	Unité de mesure	Méthode d'analyse	Valeurs minimales							
Grammage	g/m ²	ISO 536	100 - 4%	110/115 - 4%	120 - 4%	125/130 - 4%	135/140 - 4%	150 - 4%	160/170 - 4%	190/200 - 4%
Indice d'éclatement	kPa m ² /g	ISO 2758	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9
		ISO 2759	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1
Indice SCT-CD	N m/g	ISO 9895	14,4							

Le papier est livré en bobines sans emballage, identification visible par deux étiquettes.
Chaque bobine a un code barre unique imprimé sur l'étiquette.

Cette spécification technique a été validée en **Mars 2015**. Elle est en vigueur jusqu'à sa prochaine révision.