

AMBROWELL LIGHT

SPECIFICATION TECHNIQUE

Cannelure recyclée légère

Grammages et laizes:

AMBROWELL LIGHT Grammage, g/m ²		Laize de la bobine	Diamètre de la bobine	
90	95		intérieur	extérieur
		minimum 500 mm maximum 2.800 mm	100 mm	1.200-1.400 mm
Tolérance ± 4%		Tolérance ± 5 mm		Tolérance ± 50 mm

Sur demande, d'autres grammages peuvent également être produits.

Propriété	Unité de mesure	Méthode d'analyse	Valeurs typiques		Valeurs minimales	
Grammage	g/m²	ISO 536	90 ± 4%	95 ± 4%	90 - 4%	95 - 4%
Indice CMT30	N m²/g	ISO 7263	1,42	1,42	1,35	1,35
Indice SCT-CD	N m/g	ISO 9895	14,6	14,6	13,9	13,9
Humidité	%	ISO 287	6-9			
Conditions de mesure : humidité relative 50 ± 2%, température 23 ± 1 ⁰ C, conformément à ISO 187						

Le papier est livré en bobines sans emballage, identification visible par deux étiquettes.

Chaque bobine a un code barre unique imprimé sur l'étiquette.

Cette spécification technique a été validée en **Mars 2015**. Elle est en vigueur jusqu'à sa prochaine révision.